

# BI-TUBES EXTRUDÉS EN THERMOPLASTIQUES

# MULTI-TUBES

## BITUBE® PAR 2 Tubes PAR gainés PEHD



### Description

Tubes extrudés et calibrés en polyamide rigide, gainés méplat en polyéthylène haute densité

### Applications

Transport d'air comprimé, de lubrifiants, sous pression  
Brumisation, graissage

### Domaines

Maintenance, contrôle, process, instrumentation, pétrochimie

### Caractéristiques générales

- Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion
  - Très bonne résistance aux UV
- Très bonne résistance chimique
  - Repérage couleur
- Tenue améliorée à la pression

### Données techniques

- Norme : Tubes intérieurs homologués suivant DIN 73378
- Température d'utilisation : -15° à +50°C
  - Tubes : PLASTUB® PAR noir et rouge
  - Gaine : PLASTUB® PEHD noir
- Raccordement conseillé : raccord instantané

### Options (nous consulter)

- Autres diamètres
- Autres conditionnements
  - Marquage en surface
- Autres couleurs de tube et/ou gaine
- Autres qualités de tubes intérieurs
- Autres qualités de gainages extérieurs

Diamètre intérieur nominal (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Forme de la gaine	Épaisseur de la gaine (mm)	Rayon de courbure* (mm)	Pression de service* (Bar)	Pression d'éclatement* (Bar)	Masse linéique nominale (g/m)
3	6	Méplat	1	50	60	267	78
5	8	Méplat	1	70	64	192	110

Diamètre intérieur nominal (mm)	Conditionnement standard	
	Couronne (m)	Touret (m)
3	100	500
5	100	500

Tolérances standards : se reporter aux pages 115 à 118.

\* Informations données à titre indicatif pour une température ambiante de 23°C.



Zone Industrielle 63600 AMBERT - France  
Tél. + 33 (0)4 73 82 44 36  
e-mail : [plastub@omerin.com](mailto:plastub@omerin.com)

[www.plastub.fr](http://www.plastub.fr)

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d'utilisation et l'environnement dans lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.

Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle.

A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour étudier les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

© Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PLASTUB.