


BITUBOS EXTRUIDOS DE TERMOPLÁSTICOS

MULTITUBOS

BITUBE® PA + cable

2 tubos PA + cable ensamblados con cubierta PVC



Descripción

Tubos extruidos y calibrados de poliamida + cable, ensamblados con cubierta redonda de policloruro de vinilo

Aplicaciones

Transporte de aire comprimido y señal de control

Sectores

Mantenimiento, control, procesamiento, instrumentación

Características generales

- Tubos interiores calibrados
 - Identificación de color
- Ensamblaje helicoidal de los tubos y del cable: radio de curvatura optimizado y flexibilidad
- Simplificación y tiempo de montaje reducido de los cableados
 - Amplia gama
- Buena resistencia a los rayos UV

Datos técnicos

- Norma: Tubos interiores homologados según DIN 74324-1 y DIN 73378
- Temperatura de utilización: **-30 a +70 °C**
 - Tubos: PLASTUB® PA
 - Cubierta: PLASTUB® PVC33 negro
 - Conexión recomendada: conector electroneumático

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
- Otros acondicionamientos
 - Marcado en superficie
- Otros colores de tubo o cubierta disponibles
 - Otros cables
- Otras calidades de tubos interiores
- Otras calidades de recubrimientos exteriores

Diámetro interior nominal de los tubos (mm)	Diámetro exterior nominal de los tubos (mm)	Tipo de cable	Diámetro ext. en cubierta (mm)	Radio de curvatura (mm)	Presión de servicio* (bar)	Presión de rotura* (bar)	Masa lineal nominal (g/m)
2,7	4	5X0,5² LIYY	12,5	20	33	77	120
4	6	01IP09EGSF	16,5	35	23	80	260
6	8	5G1² H05VV5-F	20,5	45	18	58	370

Diámetro interior nominal de los tubos (mm)	Acondicionamiento estándar Bobina
2,7	Bajo pedido
4	Bajo pedido
6	Bajo pedido

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.

*Información incluida con carácter orientativo para una temperatura ambiente de 23 °C.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 (0)4 73 82 44 36

Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.

Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.

En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.

© Marca registrada de la sociedad PLASTUB. Dibujos y fotografías no contractuales. Prohibida su reproducción sin el consentimiento previo de PLASTUB.