

FUNDAS EXTRUIDAS DE POLÍMEROS ESPECIALES

FUNDAS

ELASTUB® GST73

Funda TPE 78 Shore A / 125 °C
Negra



Descripción

Funda extruida de polímero de tipo SANTOPRENE®

Aplicaciones

Protección mecánica y eléctrica de mazos de cables

Sectores

Automoción, cableado industrial

Características generales

- Resistente a altas temperaturas
- Excelente resistencia a la intemperie
- Reciclable

Datos técnicos

- Norma: Material homologado según la norma UL94 HB, espesor de 1 mm, FMV SS 302 (equiv. NF ISO 3795)
- Temperatura de uso: **-40 a +125°C**
- Rigidez dieléctrica: 18 Kv/mm
- Dureza nominal: 78 Shore A según ISO R 868
- Densidad nominal: 0,98 según ISO 1183
- Resistencia a la ruptura: >8,3 Mpa según ISO 37
- Elongación en la ruptura: >375 % según ISO 37
- Color estándar: negro

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
- Otros monocolors
- Cortes longitudinales
- Otros acondicionamientos
- Versiones ignífugas

Diámetro interior nominal (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Espesor nominal (mm)	Masa lineal nominal (g/m)	Acondicionamiento estándar Rollo (m)
2	3	0,5	4	500
3	4	0,5	5	500
4	5	0,5	7	500
5	6	0,5	8	500
6	7	0,5	10	400
7	8	0,5	12	250
8	9	0,5	13	250
9	10	0,5	15	200
10	12	1	34	150
11	13	1	37	100
12	14	1	40	100
13	15	1	43	100
14	16	1	46	50
15	17	1	49	50
16	18	1	52	50
18	20	1	58	50
20	22	1	65	50

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.

Variante

ELASTUB® GST87
Funda TPE 93 Shore A / 125 °C
Negra

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor. Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales. En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.

© Marca registrada de la sociedad PLASTUB. Dibujos y fotografías no contractuales. Prohibida su reproducción sin el consentimiento previo de PLASTUB.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 (0)4 73 82 44 36

Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr