

PLASTUB® PAR

Tubo PA 72 Shore D / 100 °C Translúcido



Descripción

Tubo extruido y calibrado de poliamida rígida

Aplicaciones

Transporte de aire comprimido
o lubricantes a presión
Nebulización, engrase

Sectores

Mantenimiento, control,
procesamiento, instrumentación

Características generales

- Tubo calibrado
- Resistencia mejorada a la presión

Datos técnicos

- Norma: DIN 73378
- Temperatura de utilización: **-40 a +100°C**
 - Dureza nominal: **72 Shore D**
según ISO R 868
 - Densidad nominal: 1,03
según ISO 1183
- Resistencia a la ruptura: >52 Mpa
según ISO R 527
- Elongación en la ruptura: >200 %
según ISO R 527
 - Color estándar: translúcido
- Temperatura en punta: **+120°C**
- Conexión recomendada: racor rápido

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
- Otros monocolors
- Otros acondicionamientos
- Versiones con recubrimiento

Diámetro interior nominal (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Radio de curvatura* (mm)	Presión de servicio* (bar)	Presión de rotura* (bar)	Masa lineal nominal (g/m)	Acondicionamiento estándar Rollo (m)
3	6	50	89	267	22	100
5	8	70	64	192	32	100

Coefficiente que debe aplicarse sobre la presión de servicio en función de la temperatura

-40°C	+20°C	+30°C	+50°C	+60°C	+80°C	+100°C
100%	100%	81%	50%	40%	34%	28%

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.

* Información incluida con carácter orientativo para una temperatura ambiente de 23 °C.



La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.
Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.
En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.

© Marca registrada de la sociedad PLASTUB. Dibujos y fotografías no contractuales. Prohibida su reproducción sin el consentimiento previo de PLASTUB.

Zone industrielle - 63600 Ambert - France
Tel. +33 (0)4 73 82 44 36
Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr