GAINES ISOLANTES TRESSEES

SILIGAINE® 24C1 -60 °C à +350 °C

GAINE TRESSEE EN FIBRE DE VERRE, TRAITEE HAUTE TEMPERATURE ET IMPREGNEE D'UNE RESINE SILICONE GAINES DE PROTECTION HAUTES TEMPERATURES EN FIBRE DE VERRE



Normes*



IEC 60684-1 et 60684-2.
 Homologation UL, catégorie UZIQ2: satisfait à l'essai de non propagation de la flamme VW-1 (diamètres de 0.8 à 25 mm)
 N° de dossier: E212701.

Applications

- Eléments chauffants (colliers, cartouches...) à haute température.
 Appareils électrodomestiques chauffants, appareils de cuisson.
- Toutes machines électrothermiques (fours, étuves...).
 Gainage de faisceaux de câbles soumis à haute température.

Options

Autres diamètres : nous consulter.
Autres couleurs : nous consulter.
Gaines coupées à longueur : nous consulter.
Gaine double tresse jusqu'au diamètre 10 mm : SILIGAINE® 24C2.

Conditionnement

Diamètres de 0.5 à 4.5 mm : couronnes de 200 m.
Diamètres de 5 à 8 mm : couronnes de 100 m.
Diamètres de 9 à 12 mm : couronnes de 50 m.
Diamètres de 14 à 40 mm : couronnes de 25 m.

Caractéristiques Générales

- Température en service continu : -60 °C à +350 °C.
- Bonne résistance mécanique.
- Auto-extinguible satisfait à l'essai VW-1 selon la norme UL 1441.
- L'opération de désensimage total (élimination des huiles et produits parasites) confère à la SILIGAINE® 24C1 une excellente tenue thermique jusqu'à +400°C en pointe sans dégagement de fumée.

Electriques

• Rigidité diélectrique à sec : 0.8 à 1.2 kV.

Fabrications standard

• Couleur : blanc.

DIAMÈTRE INTÉRIEUR

-	л		4
	4	u	

Valeur nominale (mm)	Tolérance (mm)	Epaisseur de paroi approx. (mm)	Masse linéique approx. (kg/km)
0.5	± 0.20	0.20	1.5
0.8	± 0.20	0.20	2.0
1	± 0.25	0.20	2.4
1.5	± 0.25	0.20	2.9
2	± 0.25	0.20	3.1
2.5	± 0.25	0.20	3.9
3	± 0.25	0.20	6.8
3.5	± 0.30	0.20	7.5
4	± 0.30	0.30	9.0
4.5	± 0.30	0.30	10
5	± 0.30	0.30	12
6	± 0.30	0.30	14
7	± 0.40	0.30	17
8	± 0.40	0.30	20
9	± 0.50	0.30	23
10	± 0.50	0.40	26
12	± 1.0	0.40	32
14	± 1.0	0.40	38
16	± 1.0	0.40	46
18	± 1.0	0.40	55
20	± 1.0	0.40	60
22	± 1.5	0.40	75
25	± 2.0	0.50	86
30	± 2.0	0.50	105
35	± 2.0	0.50	135
40	± 3.0	0.50	150

Pour ce produit, contactez :

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10 omerin@omerin.com

OMERIN division silisol 🖵

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 Saint-Étienne Tél. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00 silisol@omerin.com



^{*}Normes : nos produits satisfont à tout ou partie des exigences des normes citées ; nous consulter.

www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de câblage, les conditions électriques et l'environnement du câble ne pouvant être entiérement pris en compte dans nos études. La société OMERIN ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventules incidents dans le cas de câblages non traicidents dans le cas de cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de câblages non treisés dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale des câbles produits par notre société, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'OMERIN.