

JONCS & CORDES EXTRUDÉS EN THERMOPLASTIQUES

JONCS, CORDES & PROFILÉS

PLASCORD® PVC33

Jonc PVC 70 Shore A
Noir



Description

Jonc extrudé en polychlorure de vinyle

Applications

Confection de ralingues, joint d'étanchéité

Domaines

Fabricants de bâches, toiles, voiles et stores

Caractéristiques générales

- Très souple
- Economique
- Recyclable

Données techniques

- Température d'utilisation : -30 à +70°C
- Dureté nominale : **70 Shore A** suivant ISO R 868
- Densité nominale : 1,46 suivant ISO 1183
- Résistance rupture : >11 Mpa suivant ISO R 527
- Allongement rupture : >250 % suivant ISO R 527
- Couleur standard : noir

Options (nous consulter)

- Autres diamètres
- Autres couleurs unies
- Coupes à longueur
- Autres conditionnements
- Marquage en surface
- Additifs : Anti UV, antibactérien...

Diamètre extérieur nominal (mm)	Masse linéique nominale (g/m)	Conditionnement standard Couronne (m)
1	1	500
2	4	500
3	10	250
4	18	250
5	28	250
6	41	250
8	73	100
10	114	100
12	165	100
14	225	100
15	258	100
20	459	50
25	717	25
30	1 032	25
35	1 404	25
40	1 835	25

Tolérances standards : se reporter aux pages 115 à 118.

Variante

PLASCORD® PVC32
Jonc PVC 76 Shore A
Noir

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d'utilisation et l'environnement dans lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.

Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle.

A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour étudier les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

© Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PLASTUB.



Zone Industrielle 63600 AMBERT - France

Tél. + 33 (0)4 73 82 44 36

e-mail : plastub@omerin.com

www.plastub.fr