PLASTUB® PVC30

Tube PVC 67 Shore A Translucide alimentaire

PHTHALATE FREE



Description
Tube extrudé en polychlorure de vinyle

Applications
Transport de lait et liquides alimentaires

Domaines
Agroalimentaire, machines à traire

Caractéristiques générales
- Flexible, économique, polyvalent
- Bonne résistance aux acides, bases et produits lessiviels
- Recyclable
- Sans phtalates
- Stérilisation : EtO rayons Gamma et Beta jusqu'à 25kGy

Données techniques
- Tube homologué contact alimentaire selon spécifications de la norme NF EN 1186 et des règlements européens 1935/2004 et 10/2011.
- Température d'utilisation : -30 à +50°C
- Dureté nominale : **67 Shore A** suivant ISO R 868
- Densité nominale : 1,19 suivant ISO 1183
- Résistance rupture : >16 Mpa suivant ISO R 527
- Allongement rupture : >400 % suivant ISO R 527
- Couleur standard : translucide
- Raccordement conseillé : embout cannelé avec collier à oreilles ou collier à bande

Options *(nous consulter)*
- Autres diamètres
- Autres couleurs unies
- Coupes à longueur
- Autres conditionnements
- Marquage en surface
- Additifs : Anti UV, antibactérien…
- Couronnes prédécoupées
- Versions préfendues
- Versions tressées

Diamètre intérieur nominal (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Épaisseur nominale (mm)	Masse linéique nominale (g/m)	Conditionnement standard Couronne (m)
5	8	1,5	37	25
5	15	5	187	25
6	9	1,5	44	25
6	18	6	267	25
7	11	2	68	50
7	14	3,5	138	25
8	16	4	180	25
8	20	6	314	25
10	18	4	218	25
10	25	7,5	511	25
14	24	5	355	25
16	26	5	409	25
20	32	6	583	25
29	40	5,5	709	25

Tolérances standards : se reporter aux pages 115 à 118.

Plastub

Zone Industrielle 63600 AMBERT - France
Tél. + 33 (0)4 73 82 44 36
e-mail : *plastub@omerin.com*
www.plastub.fr

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d'utilisation et l'environnement dans lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle.
A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour étudier les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PLASTUB.