

PLASCORD® PEBD

Cordón PEBD 49 Shore D Translúcido



Descripción

Cordón extruido de polietileno de baja densidad

Aplicaciones

Confección de persianas, guarniciones

Sectores

Fabricantes de lonas, toldos, velas y persianas.

Características generales

- Coeficiente de rozamiento reducido
 - Económico
 - Reciclable

Datos técnicos

- Temperatura de utilización: -30 a +50°C
 - Dureza nominal: **49 Shore D** según ISO R 868
 - Densidad nominal: 0,92 según ISO 1183
- Resistencia a la ruptura: >12 Mpa según ISO R 527
- Elongación en la ruptura: >500 % según ISO R 527
 - Color estándar: translúcido

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
- Otros monocolors
- Cortes longitudinales
- Otros acondicionamientos

Diámetro exterior nominal (mm)	Masa lineal nominal (g/m)	Acondicionamiento estándar Rollo (m)
1	1	500
2	3	500
3	7	250
4	12	250
5	18	250
6	26	250
7	36	100

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 (0)4 73 82 44 36

Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.

Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.

En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.