

PLASCORD® PVC23

**Cordón PVC 79 Shore A
Cristal**



Descripción

Cordón extruido de policloruro de vinilo

Aplicaciones

Confección de relingas,
juntas de estanqueidad

Sectores

Fabricantes de lonas, toldos,
velas y persianas.

Características generales

- Muy flexible
- Económico
- Reciclable

Datos técnicos

- Temperatura de utilización: -30 a +70°C
 - Dureza nominal: **79 Shore A**
según ISO R 868
- Densidad nominal: 1,24 según ISO 1183
 - Resistencia a la ruptura: >17 Mpa
según ISO R 527
 - Elongación en la ruptura: >280 %
según ISO R 527
 - Color estándar: cristal

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
- Otros monocolors
- Cortes longitudinales
- Otros acondicionamientos
 - Marcado en superficie
- Aditivos: antiUV, antibacteriano, etc.

Diámetro exterior nominal (mm)	Masa lineal nominal (g/m)	Acondicionamiento estándar Rollo (m)
1	1	500
2	4	500
3	9	250
4	16	250
5	24	250
6	35	250
8	62	100
10	97	100
12	140	100
14	191	100
15	219	100
20	389	50
25	608	25
30	876	25
35	1 192	25
40	1 558	25

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 (0)4 73 82 44 36

Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.

Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.

En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.