

PLASCORD® PVC33 REFORZADO

Cordón PVC 70 Shore A
Reforzado



Descripción

Cordón extruido de policloruro de vinilo con refuerzo central de fibra textil o hilo metálico

Aplicaciones

Cordón de tracción, soportes desechables

Sectores

Industrias varias

Características generales

- Muy flexible
- Inextensible
- Económico

Datos técnicos

- Temperatura de utilización: -30 a +70°C
 - Dureza nominal: **70 Shore A** según ISO R 868
- Densidad nominal: 1,46 según ISO 1183
 - Color estándar: opaco

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
- Otros monocolors
- Otros acondicionamientos
 - Marcado en superficie
- Aditivos: antiUV, antibacteriano, etc.

Diámetro exterior nominal (mm)	Masa lineal nominal (sin inserto interior) (g/m)	Acondicionamiento estándar Bobina (m)
3	10	3 000
4	18	1 000
5	28	1 000
6	41	1 000
8	73	500
10	115	500
12	165	500
14	225	500
15	258	250
20	459	250

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France

Tel. +33 (0)4 73 82 44 36

Correo electrónico: plastub@omerin.com

www.plastub.fr

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.

Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.

En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.