

**PLASTUB® GHTC**

Funda PVC 78 Shore A / 105°C  
Negra



**Descripción**

Funda extruida de policloruro de vinilo

**Aplicaciones**

Protección mecánica y eléctrica de mazos de cables

**Sectores**

Automoción, cableado industrial

**Características generales**

- Muy flexible
- Económico
- Reciclable
- Resistencia mejorada a bajas temperaturas

**Datos técnicos**

- Norma: NF EN 60684-2
- Temperatura de utilización: **-35 a +105°C**
  - Rigidez dieléctrica: 16 Kv/mm
  - Dureza nominal: 78 Shore A según ISO R 868
- Densidad nominal: 1,37 según ISO 1183
  - Resistencia a la ruptura: >14 Mpa según ISO R 527
  - Elongación en la ruptura: >320 % según ISO R 527
  - Color estándar: negro

**Opciones (consúltenos)**

- Otros diámetros
- Otros monocolors
- Cortes longitudinales
- Otros acondicionamientos
  - Marcado en superficie
  - Aditivos: AntiUV
- Versiones precortadas

Diámetro interior nominal (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Espesor nominal (mm)	Masa lineal nominal (g/m)	Acondicionamiento estándar Rollo (m)
0,5	1,2	0,35	1	500
1	1,8	0,4	2	500
1,5	2,3	0,4	3	500
2	2,8	0,4	4	500
2	3	0,5	5	500
2,5	3,3	0,4	5	500
3	3,8	0,4	6	500
3	4	0,5	8	500
3,5	4,3	0,4	7	500
4	4,9	0,45	9	500
4	5	0,5	10	500
5	5,8	0,4	9	500
5	6	0,5	12	500
6	6,9	0,45	12	400
7	8	0,5	16	250
8	9	0,5	18	250
9	10	0,5	20	200
10	11	0,5	23	150
11	12	0,5	25	100
12	13,1	0,55	30	100
13	14,2	0,6	35	100
14	15,2	0,6	38	50
15	16,2	0,6	40	50
16	17,3	0,65	47	50
18	19,5	0,75	60	50
20	22	1	90	50
22	24	1	99	50
24	26	1	108	50
25	27	1	112	50
26	28	1	116	25
28	30	1	125	25
30	32	1	133	25

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France  
Tel. +33 (0)4 73 82 44 36  
Correo electrónico: [plastub@omerin.com](mailto:plastub@omerin.com)  
[www.plastub.fr](http://www.plastub.fr)

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor. Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales. En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.

© Marca registrada de la sociedad PLASTUB. Dibujos y fotografías no contractuales. Prohibida su reproducción sin el consentimiento previo de PLASTUB.