PLASTUB® PVC30

PVC-Rohr 67 Shore A
Transluzent, lebensmittelecht

PHTHALATE FREE



Beschreibung
Extrudierter Schlauch aus Polyvinylchlorid (PVC)

Anwendungen
Transport von Milch und flüssigen Lebensmitteln

Branchen
Lebensmittelindustrie, Melkmaschinen

Allgemeine Eigenschaften
- Flexibel, günstig, vielseitig einsetzbar
- Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Wasch-/Reinigungsmittel
- Recyclingfähig
- Ohne Phthalate
- Sterilisation: EtO Gamma- und Betastrahlen bis zu 25 kGy

Technische Daten
- Schlauch zugelassenen für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Anforderungen der Norm NF EN 1186 und der EU-Verordnungen 1935/2004 und 10/2011.
- Betriebstemperatur: -30 bis +50°C
- Nennhärte: **67 Shore A** gemäß ISO R 868
- Nenndichte: 1,19 gemäß ISO 1183
- Reißfestigkeit: >16 Mpa gemäß ISO R 527
- Reißdehnung: >400 % gemäß ISO R 527
- Standardfarbe: durchscheinend
- Empfohlene Verbindungselemente: Schlauchtülle mit Ohr-Schlauchschellen oder Schneckengewinde-Schlauchschellen

Optionen *(bei uns anfragen)*
- Andere Durchmesser
- Andere einfarbigen Farben
- Zuschnitt auf Länge
- Weitere Verpackungsmöglichkeiten
- Kennzeichnung auf der Oberfläche
- Zusatzstoffe: UV-Schutz, Bakterienschutz usw.
- Vorbeschnittene Ringe
- In längs eingeschnittener Ausführung erhältlich
- Geflochtene Ausführungen

Nenn-innendurchmesser (mm)	Nenn-außendurchmesser (mm)	Nenn-stärke (mm)	Nenn-längengewicht (g/m)	Standard-Verpackung Ring (m)
5	8	1,5	37	25
5	15	5	187	25
6	9	1,5	44	25
6	18	6	267	25
7	11	2	68	50
7	14	3,5	138	25
8	16	4	180	25
8	20	6	314	25
10	18	4	218	25
10	25	7,5	511	25
14	24	5	355	25
16	26	5	409	25
20	32	6	583	25
29	40	5,5	709	25

Standardtoleranzen: siehe Seiten 115 bis 118.

Plastub
Zone industrielle - 63600 Ambert - France
Tel. +33 (0)4 73 82 44 36
E-Mail: *plastub@omerin.com*
www.plastub.fr

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei unseren Produktprüfungen können nicht alle individuellen Einsatz- und Umgebungsbedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, berücksichtigt werden. PLASTUB übernimmt daher keinerlei Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und/oder Missachtung der einschlägigen Normen und Sicherheitsrichtlinien entstehen.
Um einen optimalen Einsatz unserer Produkte zu gewährleisten, empfehlen wir Versuche unter realen Bedingungen.
Wenden Sie sich zu diesem Zweck an unsere Vertriebsabteilung, die Ihnen ggf. mit Warenmustern und/oder umfassenden Studien in unseren Laboren in Bezug auf Ihre Einsatzbedingungen gerne behilflich ist.

® Eingetragene Marke von PLASTUB. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch PLASTUB nicht gestattet.