PLASTUB® PVC30

Tubo PVC 67 Shore A Translúcido alimentario



Descripción
Tubo extruido de policloruro de vinilo

Aplicaciones
Transporte de leche y líquidos alimenticios

Sectores
Sector agroalimentario, máquinas de ordeño

Características generales
- Flexible, económico, polivalente
- Buena resistencia a ácidos, bases y productos con lejía
- Reciclable
- Sin ftalatos
- Esterilización: EtO, rayos gamma y beta hasta 25 kGy

Datos técnicos
- Tubo homologado para contacto alimentario según las especificaciones de la norma NF EN 1186 y de los reglamentos europeos 1935/2004 y 10/2011.
- Temperatura de utilización: -30 a +50°C
- Dureza nominal: **67 Shore A** según ISO R 868
- Densidad nominal: 1,19 según ISO 1183
- Resistencia a la ruptura: >16 Mpa según ISO R 527
- Elongación en la ruptura: >400 % según ISO R 527
- Color estándar: cristal
- Conexión recomendada: conector acanalado con abrazadera de oreja o abrazadera de banda

Opciones *(consúltenos)*
- Otros diámetros
- Otros monocolores
- Cortes longitudinales
- Otros acondicionamientos
- Marcado en superficie
- Aditivos: antiUV, antibacteriano, etc.
- Rollos troquelados
- Versiones precortadas
- Versiones trenzadas

Diámetro interior nominal (mm)	Diámetro exterior nominal (mm)	Espesor nominal (mm)	Masa lineal nominal (g/m)	Acondicionamiento estándar Rollo (m)
5	8	1,5	37	25
5	15	5	187	25
6	9	1,5	44	25
6	18	6	267	25
7	11	2	68	50
7	14	3,5	138	25
8	16	4	180	25
8	20	6	314	25
10	18	4	218	25
10	25	7,5	511	25
14	24	5	355	25
16	26	5	409	25
20	32	6	583	25
29	40	5,5	709	25

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.

Plastub

Zone industrielle - 63600 Ambert - France
Tel. +33 (0)4 73 82 44 36
Correo electrónico: *plastub@omerin.com*
www.plastub.fr

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.
Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensayos en condiciones reales.
En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros laboratorios.

® Marca registrada de la sociedad PLASTUB. Dibujos y fotografías no contractuales. Prohibida su reproducción sin el consentimiento previo de PLASTUB.